



IMPOSERDI
Importaciones y Servicios Diversos

✉ www.imposerdi.biz

📍 6a calle poniente y 2a avenida sur
#1-13, santa tecla

☎ 2288-8240
2252-5968

ISD Grout® Boquilla con arena y sellador

DESCRIPCIÓN

ISD Grout es una mezcla en polvo constituida por aglomerantes hidráulicos, cargas seleccionadas de granulometría fina y aditivos especiales, según fórmula desarrollada en los laboratorios de investigación de ISD Colors utilizando aditivos de la más alta calidad.

Este producto cuenta nueve variedades de colores, los cuales tienen un color vivo y que se adecua a la perfección a cada uno de los diferentes usos.

USOS:	VENTAJAS:
<ul style="list-style-type: none">➤ Interior➤ Exterior	No pierde su color con el paso del tiempo. Para interiores y exteriores. Contiene aditivos hidrofugantes para una mayor protección de la humedad.
APLICABLE EN:	Pasta cementicia que ofrece mayor durabilidad y economía que la pasta acrílica. -Gran cobertura; mayor rendimiento. Calidad constante; mezcla predosificada de rápido mezclado con agua.
Azulejo Cerámica Quarry Porcelanato Mármol	

DESCRIPCIÓN	GRANULOMETRÍA Y TIPO DE ACABADO	USOS
ISD Grout®	≤ 0.50 mm Acabado fino	Mármol Azulejo Cerámica

MODO DE EMPLEO

Antes de colocar ISD Grout®, espere al menos 24 horas en paredes y 48 horas en pisos a partir de la colocación de la cerámica, para evitar decoloración o manchas en el mortero de juntas. Limpie las juntas de exceso de mortero

usado para pegar la cerámica. Si el revestimiento cerámico ya instalado supera los 30 °C, humidézcalo con agua para bajar la temperatura antes de colocar el mortero, pero remueva cualquier exceso de agua antes de aplicarlo.



IMPOSERDI
Importaciones y Servicios Diversos

✉ www.imposerdi.biz

📍 6a calle poniente y 2a avenida sur
#1-13, santa tecla

☎ 2288-8240
2252-5968

Mezclado: Añada ISD Grout® con 35% de agua limpia, hasta lograr una pasta uniforme y según la consistencia deseada. Déjelo reposar 5 minutos antes de usarlo. La mezcla debe de ser libre de grumos y el color deberá ser uniforme. Si se endurece durante su uso, sólo vuélvalo a batir para obtener su plasticidad original. Debe tomar en cuenta que si añade más agua se puede ver afectado, perdiendo su color y brillo.

Colocación: Aplique entre los espacios libres entre la cerámica o espacios a rellenar de los usos que se le puede dar a ISD Grout® anteriormente mencionados, usando llana de goma y ejerciendo la fuerza suficiente para rellenar el vacío entre cada espacio con ISD Grout®, luego con los excesos que queden,

pueden ser limpiados con una esponja evitando que esta contenga exceso de agua que pueda alterar la mezcla inicial. Lo recomendable es dejarla reposar por 15 o 30 minutos, hasta que se observe que el producto comienza a endurecer y a cambiar de color. Al finalizar de su aplicación es ideal no transitar por la zona durante 12 horas y si es posible se deberá cubrir la superficie donde se aplique ISD Grout® para protegerlo de la lluvia, por 12 horas.

En dado caso se bata ISD Grout® con batidora eléctrica, procurar que esta no exceda los 500rpm.

Recomendaciones: Al día siguiente humedezca el producto aplicado agua de manera sutil. Y no ocupe ácido muriático en el producto bajo ninguna condición.

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	COLORES
10 Kg	<ul style="list-style-type: none">➤ Negro➤ Turquesa➤ Blanco➤ Chocolate➤ Adobe➤ Azul➤ Gris Perla➤ Café Claro➤ Mandarina

RENDIMIENTO

Rendimiento de ISD Grout® en m ² por mezcla de 2kg (5lbs)						
Largo	Ancho	Espesor	Ancho de la junta (mm)			
mm	mm	mm	1,5	2	3	6
200	200	8	8,6	6,5	4,3	2,2
300	300	8	13,0	9,7	6,5	3,2
400	400	9	15,4	11,5	7,7	3,8
500	500	10	17,3	13,0	8,6	4,3
600	600	10	20,7	15,5	10,4	5,2



IMPOSERDI
Importaciones y Servicios Diversos

✉ www.imposerdi.biz

📍 6a calle poniente y 2a avenida sur
#1-13, santa tecla

☎ 2288-8240
2252-5968

El cuadro antes presentado, contiene datos aproximados del rendimiento que podrá obtener con ISD Grout®, pero este podrá variar de acuerdo al ancho y la placa o pieza a ocupar.

ALMACENAMIENTO

ISD Grout® se debe almacenar en un lugar seco, ya que es un producto que se activa con la humedad.

PRECAUCIONES

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado. Ventile el área de uso.

Primeros auxilios: Contacto con ojos, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome agua. Irritación de piel, problemas respiratorios o en caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y aporte el empaque de este producto o la Hoja de Seguridad.

GARANTÍA

El producto es inspeccionado antes de ser despachado, si este producto demuestra ser defectuoso, el distribuidor reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra del producto. El distribuidor ni el fabricante serán responsables por daños causados por el uso de este producto, ya que ninguno de los anteriores tiene bajo su control la aplicación de este.